

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ КРАСОК

Калининградская область,
п. М. Васильково, ул. Юбилейная, 8а
т. 77-11-93. факс 60-37-37

ООО «Автолак»

Автолак




1. Поврежденный участок зачистить наждачным полотном №60-80 до металла.



2. Обработать поверхность обезжиривателем (арт. 000185, 000186).



3. При необходимости на поврежденное место нанести шпатлевку (арт. 000057). Дать поверхности высохнуть.



4. Поверхность шлифовать наждачным полотном № 120-180, используя при этом воду.




5. Ограничить окрашиваемую поверхность с помощью малярной ленты и нанести аэрозольную шпатлевку (арт. 04062).



6. Повторно отшлифовать поверхность наждачным полотном №500-800.



7. Перед применением баллон встряхивать в течение 2-3 мин.




8. Перед окрашиванием сделать контрольную выкраску на металлической поверхности.



9. Распылять краску необходимо с расстояния около 30 см. Окрашивание производить при комнатной температуре.



10. Небольшие участки можно окрашивать с помощью картона с вырезанным отверстием. Картон с вырезанным отверстием держать на расстоянии 5 см от поверхности для предотвращения разбрызгивания и растекания краски.



11. Большие поверхности необходимо окрашивать методом "квадрат". Краску необходимо наносить несколькими тонкими слоями для достижения наилучшего эффекта.



12. Небольшие поверхности необходимо окрашивать методом "круг".



13. Если используется краска оттенка "металлик", то следует покрывать поверхность бесцветным лаком (арт. 04009), дав ей высохнуть в течение 30 мин.



14. После высыхания лака сухую поверхность можно полировать.



ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСОК ВО ФЛАКОНЧИКАХ С КИСТОЧКАМИ

Если повреждение не велико, то следует использовать удобные флакончики с кисточками (штифт 12 мл).



1. Удалить следы ржавчины с помощью наждачного полотна. В случае глубокого повреждения (до металла) нанести грунт.



2. Перед окрашиванием сильно встряхивать флакон в течение минуты.



3. Краску наносят кисточкой прямо на загрунтованную поверхность. На краску оттенка "металлик" нанести лак (арт. 902001).